

PRODUCTINFORMATIE

MegaMix Drainagemortel

KOMO gecertificeerd

MMD

Mortelkwaliteit levering op samenstelling

Samenstelling

Portlandcement (CEM I)
Grind / Steenslag 2-6 / 4-8

Eigenschappen specie

Volumieke massa	ca. 1.750 kg/m ³
Verwerkingstijd na aanmaak	ca. 2 uur

Productinformatie steenslag

Korrelgroep	2-6 / 4-8 mm
Soortelijke massa	ca. 2.640 kg/m ³