

PRODUCTINFORMATIE

MegaMix OSVM K30

Krimparme ondersabelingsmortel

Voorzien van KOMO en NL-BSB productcertificaat

OSVM K30

Mortelkwaliteit levering op samenstelling

Voor het vullen van openingen tussen, en het stellen van, betonelementen.

Samenstelling Cur 24

Portlandcement (CEM I)

Zand 0-4 mm (Dmax 4mm)

Expansie bevorderende hulpstof

Eigenschappen specie

Consistentie	100-130
Waterbehoefte	ca. 7%
Zwelling in plastische fase	max. 2,0%
Verwerkingstijd na aanmaak	ca. 60 min
Verwerkingstemperatuur	5 - 25° C
Uitlevering per ton geleverd product	ca. 0,52 m ³

Volumieke massa	> 2.275 kg/m ³
Laagdikte	10 tot 70 mm
Krimp	< 0,5 mm/m

Eigenschappen Mortel

Druksterkte na 7 dagen	≥ 35,0 N/mm ²
------------------------	--------------------------

Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum
---------------------	------------------------------

