

Productinformatie

MegaMix Steenstrippenlijm (MSL-C2)

MegaMix Steenstrippenlijm (MSL-C2) is een fabrieksmatig vervaardigde cementgebonden poederlijm conform NEN-EN 998-2:2016. De steenstrippenlijm wordt geleverd op basis van gewichtsdosering of levering op samenstelling.

Samenstelling

Bindmiddelen:	Portlandcement
Toeslagmaterialen:	Zand D _{max} 1 mm
Hulpstoffen:	Additieven

Eigenschappen specie

Verwerkingstijd:	Ca. 30 minuten
Opentijd:	Ca. 30 minuten*
Pottijd bij 20°C:	Ca. 60 minuten
Verwerkingstemperatuur:	Tussen 5 - 25 °C
Waterbehoefte:	≈ 27 % m/m

**De opentijd is onderhevig aan temperatuur- en omgevingsschommelingen. Der halve op de aangebrachte tegellijm een vingerproef doorvoeren.*

Eigenschappen lijm

Volumieke massa:	≈ 1.225 kg/m ³
Druksterkte na 28 dagen:	≥ 16,0 N/mm ²
Hechtsterkte na 7 dagen:	≥ 0,30 N/mm ²
na 28 dagen:	≥ 0,45 N/mm ²
Brandklasse:	A1
Verbruik:	Ca. 1,5 – 2 kg/m ²

Toepassing

MegaMix Steenstrippenlijm is ontwikkeld voor het binnen- en buiten verlijmen van keramische steenstrippen op alle gebruikelijke ondergronden: kalkzandsteen, cellenbeton, cementgebonden pleisterwerk, beton en diversen daarvoor geschikte plaatmaterialen. Voor buitentoepassing geldt

nadrukkelijk dat de ondergrond en de opbouw van het systeem hiervoor geschikt moet zijn.

Leveringsvorm

MegaMix Steenstrippenlijm is verkrijgbaar in bigbags van 1 ton en pallets met 48 zakken van 25 kg.

Houdbaarheid

MegaMix Steenstrippenlijm is houdbaar tot 12 maanden na de productiedatum, mits droog en vorstvrij opgeslagen.

Certificering



778-f



778-BBK



Overige informatie zoals verwerkingsadviezen en veiligheidsinformatie over dit product en andere producten van MegaMix zijn te vinden op www.megamix.nl.